

Pegamentos Amanco Wavin

Descripción:

Cemento Solvente para PVC y CPVC – Conexiones Seguras y Duraderas

Adhesivo especializado formulado para unir tuberías y conexiones de PVC mediante soldadura química, garantizando uniones firmes, seguras y duraderas en sistemas hidráulicos. Cumple con normas ASTM y certificaciones internacionales, ofrece aplicación uniforme y alta resistencia a presión, asegurando la calidad y confiabilidad requeridas por los profesionales del sector.

Beneficios:

- Aplicación limpia y precisa gracias a su viscosidad regular.
- Facilita la instalación; el tiempo de secado optimizado permite uniones seguras incluso en climas cálidos y con vientos fuertes.
- Tres tipos de pegamento:
Wet Plus: de color azul para facilitar la comprobación de cobertura de la aplicación. para uso en condiciones secas o húmedas, para PVC y CPVC
Transparente: para aplicaciones en canales de lluvia, garantizando un aspecto limpio y estético.
CPVC: color naranja, para la instalación de sistemas de CPVC para agua caliente.
- Amplia disponibilidad de presentaciones, en envases prácticos según el requerimiento, para mayor eficiencia y ahorro en obra.

Presentaciones



Pegamento transparente todo proposito para sistemas de PVC Cumple con la norma ASTM D 2564

Código	Medida	Presentación
924086	3790 ml	1 gal
924085	950 ml	¼ gal
924084	470 ml	1/8 gal
938710	240 ml	1/16 gal
924083	120 ml	1/32 gal
938709	50 gr	Tubos
938708	25 gr	Tubos

Pegamento CPVC para sistemas de agua caliente Cumple con la norma ASTM F493

Código	Medida	Presentación
976205	50 g	Tubo
908617	120 ml	1/32 gal

Pegamento azul todo propósito para sistema de PVC.

Cumple con la norma ASTM D 2564

Código	Medida	Presentación
945162	3790 ml	1 gal
945161	950 ml	¼ gal
945160	470 ml	1/8 gal
945159	240 ml	1/16 gal
945158	120 ml	1/32 gal
945157	50 gr	Tubos
945156	25 gr	Tubos

Precauciones de Seguridad:

Recomendaciones de Seguridad:

- Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- Usar guantes, mascarilla, gafas de seguridad y ropa adecuada.
- Trabajar en áreas bien ventiladas.
- No fumar, comer o beber durante la manipulación.
- Almacenar en envase cerrado, en lugar fresco y seco.
- En caso de contacto con ojos o piel, lavar con abundante agua.
- No verter residuos en el drenaje ni cuerpos de agua.

Normas y Certificaciones:

Para aplicaciones de agua potable fría, sanitaria, pluvial, eléctrica cumple con ASTM D2564

En aplicaciones de agua potable caliente cumple con ASTM F493

Baja emisión de VOC (compuestos orgánicos volátiles)



Vencimiento:

2 años después de fecha de fabricación

Tiempo de Secado del cemento solvente:

Para PVC y CPVC de acuerdo con rango de diámetros, temperatura ambiente y presión de trabajo

Diámetro nominal tubería mm (pulg)	Presión de trabajo kg/cm² (psi)	
	< 12,6 kg/cm² (<180 psi)	12,6-24,5 kg/cm² (180-350 psi)
12 (1/2)	1	6
18(3/4)	1	6
25 (1)	1	6
32 (1 ¼)	1	6
38 (1 ½)	2	12
50 (2)	2	12
62 (2 ½)	2	12
75 (3)	2	12
100 (4)	6	24
150 (6)	6	24
200 (8)	6	24
Tiempo de secado en horas		

Tiempo mínimo de secado de juntas cementadas CPVC (horas)

Temperatura ambiente en° C	Diámetro de tubería mm (pulg)	
	12 a 25 mm (1/2" a 1")	32 a 50 mm (1 1/4" a 2")
> 16	1	2
4- 16	2	4
< 4	4	8
Tiempo de secado en horas		

Procedimiento de instalación

1




Use solamente pegamento PVC para tubos PVC en agua fría y pegamento CPVC para tubos CPVC en aplicaciones de agua caliente.

2




No deje el tarro destapado cuando lo esté usando, porque el pegamento se seca muy rápido.

3



No use papel, no use tubería o conexiones con rebabas, rayones profundos o grietas.

4



Corte los tubos a escuadra.

5




Retire las rebabas con lima por dentro y por fuera de la tubería.

6



Luego use Limpiador y Reparador de superficies para preparar los extremos del tubo y del interior del accesorio.

7



Utilice la tapa con aplicador para la aplicación del pegamento. NO AGREGUE nada al pegamento y no lo use si no fluye, si aparece con apariencia oxidada y/o chiclosa, deséchelo y utilice un pegamento nuevo.

8




Aplique una capa delgada en el exterior del tubo y en el interior de la campana introduzca y manténgalos presionados para asegurar una buena distribución.

9



¡El pegamento no rellena! Si hay una fuga, no intente taparla con pegamento.

10



Antes de presurizar haga lo siguiente: Verifique que no haya fugas. Para mayor información consulte el Departamento Técnico de Amanco Wavin.

Guatemala
T. (502) 7600-0100
www.wavin.com/es-gt

El Salvador
T. (503) 2500-9200
www.wavin.com/es-sv

Honduras
T. (504) 2545-2400
www.wavin.com/es-hn

Nicaragua
T. (505) 2298-2960
www.wavin.com/es-ni

Costa Rica
T. (506) 2209-3400
www.wavin.com/es-cr

Panamá
T. (507) 305-9600
www.wavin.com/es-pa