

Wafix PP

PNU.52 Ledningar av plaströr, avloppsrör

Inomhusavloppssystem av fabrikat Wavin Wafix PP eller likvärdigt.

Material: PP-B enligt standard SS-EN 1451-1.

Drifttemperatur: Rörsystemets unika drifttemperatur, kontinuerlig drifttemperatur av 90°C eller kortvarigt 100° C (max 30 l/min i max 2 minuter)

Brand: Typgodkänd för brand. Systemet ska tätas mot brand enligt byggnadens olika delar och brandtekniska klass.

Ljud: Systemet ska monteras så att byggnadens olika delar och ljudtekniska klass upprätthålls enligt tabell nedan.

Kompatibilitet: Wafix PP kan kombineras med Wavins övriga inomhusavloppssystem SiTech+ och AS+ enligt Wavins Mix & Match-koncept.

Produkterna är testade enligt standard SS-EN 1451-1. Ljudnivå för dimension DN 110 där systemet fixeras med ljuddämpande rörbärare av modell "Bismat 1000 och Mupro Oprimal Green," testat enligt standard SS-EN 14366:2005-02.			
Vattengenomströmning i avloppssystem	0,5 l/s	1,0 l/s	2,0 l/s)
Stömljudsegenskaper LSC, A vid montage med Bismat 1000	≤ 10 dB(A)	≤ 10 dB(A)	11 dB(A)
Stömljudsegenskaper LSC, A vid montage med Mupro Optimal Green	≤ 10 dB(A)	≤ 16 dB(A)	≤ 19 dB(A)

Densitet: 901 Kg/m³.

Täthet. Ingjuten tätningsring i TPE gummi, (olje-/bensin beständig) Enligt SS EN 681-2

Kemisk beständighet rör o delar: Hänvisning till ISO/TR 10358 2021.

Kemisk beständighet Tätningsring: Hänvisning till ISO/TR 7620 2005.

Expansion: Systemet ska säkerställas så att expansion tas i beaktande. Detta kan utföras med Wafix PP genom att föra tillbaka spetsänden 10 mm i muff vid montering av rör och delar som är 2 meter eller längre samt erforderligt antal fixerande och styrande rörklamrar enligt Wafix PPs monteringsanvisning. Vid stora temperaturskillnader ska expansionsrör användas.

Rör och delar är utförda och provade enligt standard EN-1451-1		
Sx, Sx/L,	Spillvatten	enl ritn)
DRx	Dräneringsledning	enl ritn
Dx	Dag/takavvattningsledning	enl ritn
Dimension	32 – 160 mm/utv	enl ritn
Typ av rör	Ljudreducerade, plastavloppsrör av PP	
Fabrikat/Typ	Wavin, Wafix PP	
Fogning	Gummitätning alt jetkoppling	
Typgodkännande	SC1313-12, Nordic Poly Mark, EN 1451-1, EN 14366,EN 1366-1 och EN 1366-3	

Monteras enligt tillverkarens installationsanvisning.