

Prohlášení o shodě 10/VI/2025a



Uvádějící na trh: WAVIN Czechia s.r.o.
Sídlo: Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem, IČO: 27560597

Vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

Údaje o výrobku:

Název a použití: Trubky WAVIN STABI
Použití: Pro tlakové rozvody pitné, studené a teplé vody a ústřední vytápění, tlakové rozvody vzduchu.
Sortiment: Vícevrstvé trubky z polypropylenu typ: PP-RCT/Al/PP-R v průměrech 16 - 110 mm, S4, S3,2
Výrobce: WAVIN Czechia s.r.o., Rudeč 848, 277 13 Kostelec nad Labem

Způsob posouzení shody:

Shoda výrobku byla posouzena podle Zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění, souvisejícího Nařízení vlády 163/2002 Sb. v platném znění, Zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění a Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody v platném znění. Pro vydání Prohlášení o shodě byl podkladem Certifikát č.22 0261 V/AO/a ze dne 8.6. 2022, změna a) ze dne 27.6.2025, STO-AO 224-1245/2022/a ze dne 8.6.2022, Protokol o certifikaci č.795200285/2025 ze dne 27.6.2025.

Předpisy, použité při posouzení shody:

ČSN EN ISO 15874-1, ČSN EN ISO 15874-2, ČSN EN ISO 15874-5, ČSN P CEN ISO/TS 15874-7

Autorizovaná osoba zúčastněná na posuzování shody:

Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci a.s.
Sídlo: tř.T.Bati 299, 764 21 Zlín – Louky.
Identifikace: IČO 4791 0381, AO č.224

Deklarované technické vlastnosti

deklarované vlastnosti	Odkaz na normu	parametry
Vliv na pitnou vodu	Vyhláška Mzd.409 EN ISO 15874-1.5.2	Splnění požadavků pro trvalý styk s pitnou/teplou vodou
Vzhled	EN ISO 15874-2.5.1	Hladký povrch, bez defektů, material bez nečistot
rozměry	EN ISO 15874-2.6.2	Rozměry dle uvedených tolerancí
Odolnost vnitřnímu přetlaku	EN ISO15874-2.7	Bez porušení ≥1h(20°C), 15 MPa ≥22h (95 °C) 4,2 MPa ≥165h (95 °C) 4,0 MPa ≥1000h (95 °C) 3,8 MPa
Teplotní stabilita	EN ISO 15874-2.8	Bez porušení 8760h/110°C, δ=2,6MPa

Adheze vrstev	ISO 17454	min 15N/cm
Podélné smrštění	EN ISO 15874-2.8	max 2%
Index toku taveniny	EN ISO 15874-2.8 EN ISO 15874-2.8	Granulát ≤ 0,5 g /10 min Změna zpracováním max 30%
Rázová odolnost (Charpy)	EN ISO 15874-2A2 7.2	≤10%
Rázová odolnost (po obvodu)	EN ISO 15874-2A2 7.2	TIR≤10%
Odolnost teplotním cyklům	EN ISO 15874-5	Bez netěsností spojů 20°C/90°C/15 min/5000 cyklů/10 bar
Značení	EN ISO 15874-2 10	vizuálně


Potvrzujeme, že:

Trubky STABI PLUS které jsou na trh uváděny jako součást potrubního systému Wavin PP-R, Wavin PP-RCT jsou shodné s technickou dokumentací. Trubky splňují deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky dle nařízení vlády č.163 v platném znění, jsou pro deklarovaná použití, při dodržení Technického manuálu bezpečné. Jsou přijata opatření kterými je trvale zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky.

Toto prohlášení nahrazuje Prohlášení 10/VI/2022 ze dne 29.6.2022

V Kostelci nad Labem 16.7.2025


Martin Římal
Výrobní ředitel


ing. Petr Franěk
jednatel společnosti a finanční ředitel

